

128美國批灰 (強效底層批盪)

128 AMERICAN PLASTER US RENDER

- 機械噴塗
- 質量穩定
- 高強度
- 補償收縮功能 (減少造成收縮裂縫)
- 輕型包裝 (搬運輕鬆方便)
- 內外牆底層找平
- 改善基面
- 環保、無毒、淨味

美力高128強效底層批盪是一款優質水泥基找平砂漿，專為室內外牆面批盪及找平而設計。每層批盪厚度可達到25mm，產品能牢固黏附於基底，硬化後形成高強度、耐久的找平層，為後續的瓷磚黏貼或塗裝工程提供良好的基面。



灰色 ●

用途


- 室內外混凝土、磚塊及砌塊牆面的抹灰處理
- 可噴塗快速找平，適用於大型工程
- 適合翻新與新建工程
- 適用於磚塊、砌塊及石材的砌築砂漿

表面處理

施工前，請先清理基面，確保去除所有灰塵、油污和其他雜物。牆身必須清潔乾淨。如果施工環境較為乾燥，可先用清水徹底潤濕牆面，靜置一夜，待表面乾透無明水後再開始施工。美力高128強效底層批盪適用於穩固且已處理好的基面。拆除模板後，需在48小時內清理基面，待基面乾固後即可撒砂。撒砂前至少需等待基面乾固2天，若能等待7天或以上效果更佳。

混合比例

將每包美力高128強效底層批盪乾粉加入約5.0至5.5公升清水，使用電動攪拌機進行攪拌。攪拌約3分鐘直到材料均勻無塊狀為止。如果使用機械噴塗，請選擇能同時攪拌和泵送的設備，邊攪拌邊噴塗。按照設備製造商的說明進行操作。噴塗時，需調校噴漿機的水尺標，調整砂漿在噴咀口的流動性。



使用方式

每次施工的厚度應控制在約10-25毫米之間。如果施工厚度超過25毫米，應分多層施工。上一層表面需保持粗糙，以便下一層附著。等到第一層硬化到能支撐下一層的重量時，便可開始第二層施工。

128美國批灰 (強效底層批盪)

128AMERICAN PLASTER US RENDER

養護

按照正確的施工方法和施工環境，美力高128強效底層批盪能保持優異的手感和工作性能，產品在約15-30分鐘內都易於塗抹使用。高溫或乾燥環境都會縮短可工作時間。建議在漿料開始乾固前，應盡快使用直邊刮尺推平並刮去多餘的批盪料。噴塗施工的表面乾固速度會較快。如使用木鏟刀抹平，可造出粗糙表面的效果，如使用鋼鏟刀抹平，即可造出細滑表面的效果。若需更細滑的表面，可待表面稍微固化後，用濕布清潔好的鋼鏟刀輕輕推刮。一般情況下無需特別養護，但在特別炎熱或快速乾燥的情況下，可在表面硬化後塗抹傳統養護劑。

儲存條件

為了保持產品品質，產品未使用前應放在乾燥環境下儲存，並保留原有的卡板和塑膠包裝膜完整，避免陽光直射。放在托盤上離地存放，以防雨水浸濕，並避免過度堆疊。如果未按以上方法儲存，可能會導致產品提前失效或結塊。產品的保質期為生產後12個月。

健康與安全

本產品無毒並不易燃。產品含水泥成份，在使用過程中避免接觸眼睛或長時間與皮膚接觸。施工完結後要徹底清洗。如果不小心進入眼睛，請立即用大量清水沖洗並盡快就醫診治。避免兒童接觸。

執行標準

- 歐盟標準: BS EN 1015 – 11
- 香港標準: HKHA/MTS (2000), Part D Cl. 2.1.15

技術參數

28天抗壓強度	>25 N/mm ²
28天抗折強度	>6 N/mm ²
28天黏結強度	>1.5 Mpa
收縮率 (環型抗裂測試)	無開裂
漿體密度	2,100 kg/m ³
施工厚度	單層 10 - 25 mm 雙層 25 - 40 mm
覆蓋用量	約 1.5 kg/m ² /mm
包裝規格	30kg/包

*上述數據為標準實驗室測試結果，實際表現可能因施工現場的環境及基材條件而略有變化。

本產品單張所載資料均反映我司當前的最佳了解，內容真實可靠。然而，由於施工環境及相關施工人員非我司所能控制，我司無法保證任何由我司或其代表提出的建議。本中文產品單張僅供客戶參考。



USMiracle
美 | 力 | 高