

303 強韌瓷磚黏結劑

303 AMERICAN TILE ADHESIVE HIGH ADHESION

- 超強黏結強度
- 高柔性
- 抗滑移性能良好
- 良好耐水性
- 提高工作效率
- 延長材料施工時間
- 綠色環保產品
- 持久耐用

美力高303強韌瓷磚黏結劑是一種高強度、高柔性、高聚合物水泥基薄貼瓷磚黏結劑。其高性能瓷磚黏結劑用作鋪貼室內外牆壁和地面瓷磚工程。適用於鋪貼陶瓷磚、大理石、花崗岩、玻化磚、大部分水磨石、再生和均質的牆磚及地磚，特別適用於低吸水性瓷磚黏貼。符合EN 12004 的C2TE 等級要求。

用途

- 適用於大尺寸瓷磚和石材黏貼。
- 適用於室內外混凝土、砌塊牆、水泥砂漿牆壁。
- 適用於地磚的鋪貼。
- 良好柔韌性適應瓷磚及基底因熱漲冷縮溫差而導致的移動。
- 適用於水泥基防水塗料上的瓷磚黏貼。

表面處理

- 基材表面應平整、乾燥清潔、無油脂、無浮灰、污物及其它鬆散物。
- 新的混凝土或砌塊牆壁在鋪貼瓷磚前最少養護四星期或等待收縮完成為止。
- 美力高303強韌瓷磚黏結劑施工至少在牆面抹灰7天后進行。
- 施工前, 用清水預濕基材表面且確保無明水。
- 產品不能直接使用在含石膏質的基面上, 必須使用界面劑在基面上作適當的處理後才能施工。

混合比例

將美力高303強韌瓷磚黏結劑25公斤/袋粉料與約5.5-6公升的清水混合。使用電動攪拌器攪拌5分鐘直至完全地混合。攪拌後靜置5分鐘然後再攪拌30秒後便可使用。




白色 ○

灰色 ●



法國環保檢測 A + 認證



混凝土牆面 或 地面

美力高
303 強韌瓷磚黏結劑

瓷磚

使用方式

用鋸齒鏟刀將黏結劑抹在基材上，使之均勻分佈。每次塗抹厚度約2.5-6mm，然後將瓷磚揉壓於施工面上即可。建議每次進行常規檢查以免空鼓，瓷磚的整個背面應與黏結劑層滿貼。當瓷磚黏結劑表面乾燥時，應清除並重新鋪貼。瓷磚在鋪貼24小時後，可使用美力高填縫劑進行填縫。

303 強韌瓷磚黏結劑

303 AMERICAN TILE ADHESIVE

HIGH ADHESION

養護

美力高303強韌瓷磚黏結劑保水性能良好，一般情況下無需澆水養護，除非在特別炎熱或出現快速乾燥的情況下才需澆水養護。

儲存條件

為了保持產品品質，產品未使用前應放在乾燥環境下儲存，並保留原有的卡板和塑膠包裝膜完整，避免陽光直射。放在托盤上離地存放，以防雨水浸濕，並避免過度堆疊。如果未按以上方法儲存，可能會導致產品提前失效或結塊。產品的保質期為生產後12個月。

健康與安全

本產品無毒並不易燃。產品含水泥成份，在使用過程中避免接觸眼睛或長時間與皮膚接觸。施工完結後要徹底清洗。如果不小心進入眼睛，請立即用大量清水沖洗並盡快就醫診治。避免兒童接觸。

執行標準

- 歐盟標準：EN 12004 : C2TE
- 法國標準：法國環保檢測 A + 認證

技術參數

拉伸黏結原強度	≥ 1.0 N/mm ²
浸水後的拉伸黏結強度	≥ 1.0 N/mm ²
熱老化後的拉伸黏結強度	≥ 1.0 N/mm ²
凍融循環後的拉伸黏結強度	≥ 1.0 N/mm ²
晾置30分鐘後的拉伸黏結強度	≥ 0.5 N/mm ²
抗滑移性	< 0.5 mm
覆蓋用量	約. 1.2kg/m ² /mm
包裝規格	25kg/包
保質期	12個月

*上述數據為標準實驗室測試結果，實際表現可能因施工現場的環境及基材條件而略有變化。

本產品單張所載資料均反映我司當前的最佳了解，內容真實可靠。然而，由於施工環境及相關施工人員非我司所能控制，我司無法保證任何由我司或其代表提出的建議。本中文產品單張僅供客戶參考。



USMiracle
美 | 力 | 高